

LEÍRÁS:

Félszintetikus, bór mentes, biostabil hűtő-kenő folyadék.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,991
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	180
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	n.a.
Viszkozitási index	n.a.
Folyáspont (°C)	n.a.
Lobbanáspont (°C)	n.a.
Ásványi olaj/zsirtartalom %	20
pH érték (5%)	9,3
Korrózióvédelem (4%)	0/0

TULAJDONSÁGOK:

- + a termék kivételes biostabilitással, kiváló baktériumokkal szembeni védelemmel rendelkezik
- + nagyon jó korróziógátló tulajdonságot, teljes munkavállalói tolerálhatóságot bír
- + megfelel, sőt meghaladja a TRGS 611 Biztonságos összetevők szabványát
- + az olaj hatékony inhibitort tartalmaz az N-nitrozaminok képződése ellen
- + a kenőanyag részben természetes alapanyagokat tartalmaz, így a szín és a megjelenés enyhe eltérései nem befolyásolják a termék minőségét és funkcióját
- + finoman elosztott emulzió
- + sajátságai közé sorolható, hogy alacsony maradványképződés és habzás jellemzi
- + enyhe szag a kellemes munkakörnyezetet biztosít

ISO: 6743/7; L-MAF

DIN: -

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:

-

4x5 literes műanyag kanna - papírkarton

20 literes műanyag kanna

60 literes fémhordó

200 literes fémhordó

1.000 literes konténer

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

A termék, vízzel elegyedő hűtőkenőanyag, amelyet acélok megmunkálására és köszörülésére fejlesztettek ki. Keverés során mindig a vízhez adjuk a koncentrátumot! A kész emulzió koncentrációját refraktométerrel javasolt ellenőrizni. Refraktométer faktor: 1,5 Brix.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 12 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: min:+5°C, max. 30°C