

## LEÍRÁS:

A termék lítiummal sűrített, ásványolaj alapú kenőzsír, amely antioxidánsokat, korrózió gátlókat és EP adalékokat tartalmaz.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrítőszer	Lítium
Bázis olaj típusa	ásványi
Szín	s.zöld
NLGI osztály ASTM D217 mod	2
Cseppenéspont IP 396,	>180°C
Bázis olaj viszk. 40°C, ASTM D7152	110-220 mm <sup>2</sup> /s
Bázis olaj viszk. 100°C, ASTM D7152	11-16 mm <sup>2</sup> /s
Penetráció 60 ütés, ISO 2137	265-295
4 golyós terhelés, DIN 51350:4	2000N
Vízállóság 90°C, DIN 51807:1	1
Víz kimosás 38°C, ISO 11009	10%
Emcor sós víz, ISO 11007	≤ 2-2
Áramlási nyomás -30°C, DIN 51805	1400 mbar
SKF R2F B 140°C-on SKF	pass
Sűrűség IP 530	900 kg/m <sup>3</sup>

DIN: 51502 KP2K-30

ISO: 12924 L-XCCAB2

Hőmérséklet tartomány -30°C és +120°C között

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:

-

108x400 gr műanyag patron - karton

6x0,7 kg műanyag tégely - fólia

4,5 kg műanyag vödör

16 kg műanyag vödör

50 kg fémhordó

180 kg fémhordó

## TULAJDONSÁGOK:

- + jó vízállóság jellemzi
- + hosszabb tárolás esetén is stabil szerkezetű marad
- + folyamatos és kitartó kenőfilm rétegét magas, folyamatos terhelés alatt sem veszíti el
- + egyedülálló hőállósággal bír és sajátossága az optimális korrózióvédelem
- + könnyű szivattyúzhatósággal bír, ami meggátolja a csövekben a keményedését
- + sajátosságai közé sorolhatjuk az optimális hőmérséklet és oxidációs állandóságot

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Többcélú minőségi kenőzsír, amely különböző alkalmazásokban használható, adott hőmérsékleti határokon belül. Ipari és autóipari alkalmazásokban egyaránt használható. A zsír sikló- és gördülőcsapágyak széles választéka mellett, alkalmazható tengelyek, csuklók, fogaskerekek hajtásainak kenőanyagaként is.

### KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 45°C