



## LITIO EP2 VT

Kenőzsírok / lítium bázisú kenőzsír  
kiszérelés: 0,4 kg (patornos), 4,5kg, 50kg, 180kg

### SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

NLGI-2 , ISO 6743-9 ISO-L-XCCEB 2; DIN 51502-KP2K-30  
MAN 284 Li-H 2, MB Blatt 265.1, Volvo Std 1277.2, BekaMax

### TERMÉK LEÍRÁSA:

**LITIO EP2 VT** egy lítium-komplex kenőzsír, amely ásványolajon alapul. A kenőzsír tartalmaz antioxidánsokat, korróziógátlókat és EP / AW adalékokat, amely így képességének javítására hívatott, hogy ellenálljon a fokozott terheléseknek és kopásoknak. A lítium-komplex szappan a termék alkalmazását teszi lehetővé nagyon széles hőmérsékleti tartományban, különösen magas hőmérsékleten.

- ✓ jó mechanikai, konzisztenciai stabilitás - vibrációnak kitett csapágyak kenésére is alkalmas
- ✓ megnöveli a kenési időközöket
- ✓ megfelelő a tömítő tulajdonsága- por és víz bejutásának megakadályozása a kenési helyekre
- ✓ megfelelő korrózióvédelmet nyújt, vízállósága kitűnő
- ✓ kitűnő a cseppenés pontja magas hőmérsékleti körülmények között is

### ALKALMAZÁS:

Nagy terhelésű gépek, berendezések részeinek kenésére alkalmas. Használható csúszó és gördülő csapágyak és egyéb mozgó alkatrészek kenésére. A termék teljes körű tulajdonságai elsődleges választékot jelentenek a különböző típusú csapágyalkalmazásokhoz, beleértve a nehéz terhelési feltételeket és a hőmérséklet-csúcsokat 180 ° C-ig.

A termék megfelel a Volvo szabvány 1277.2 és az NLGI GC-LB szabványnak. Alkalmazható az gép, - acél - és hengerműiparban illetve mezőgazdaságban. Használható még: vasúti járművek kerékcsapágyainak kenéséhez, kuplungkinyomó csapágyakhoz, görgők, szivattyúk, kompresszorok, háztartási gépek stb. általános kenésre is.

Jellemző paraméterek	L. EP2
Cseppenéspont °C min	>260
Alapolaj viszkozitás 40°C	210 mm <sup>2</sup> /s
Hőmérséklet tartomány	-30 °C - +140 °C, pill: +180°C
SKF R2F B at 140°C	pass
Penetráció 60 csapás	265-295
Vízállóság 90 ° C-on	1
Emcor sós víz	≤ 2 - 2
Áramlási nyomás -30°C	<1400 mbar
Alapolaj viszkozitás 100°C	16 mm <sup>2</sup> /s
Szín	zöld



Korrózió  
Védelem



EP  
adalékolás



Magas  
hőmérséklet

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható. Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 3 év  
Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.  
Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



[www.hardtoil.hu](http://www.hardtoil.hu) Tel: 06 77 520 450



info@hardtoil.hu MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 140001:2005

