

## LEÍRÁS:

Lítiummal sűrített, ásványolaj alapú kenőzsír. A zsír korróziógátlókat, EP adalékokat és 3% szilárd kenőanyagot(MoS<sub>2</sub>) tartalmaz.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrítőszer	Lítium
Bázis olaj típusa	ásványi
Szín	s.szürke
NLGI osztály ASTM D217 mod	2
Cseppenéspont IP 396,	>180°C
Bázis olaj viszk. 40°C, ASTM D7152	110 mm <sup>2</sup> /s
Bázis olaj viszk. 100°C, ASTM D7152	11 mm <sup>2</sup> /s
Penetráció 60 ütés, ISO 2137	265-295
4 golyós terhelés, DIN 51350:4	3200N
Vízállóság 90°C, DIN 51807:1	0
Víz kimosás 38°C, ISO 11009	<10%
Emcor sós víz, ISO 11007	0-0
Áramlási nyomás -30°C, DIN 51805	1400 mbar
SKF R2F B 140°C-on SKF	pass
Sűrűség IP 530	910 kg/m <sup>3</sup>

DIN: 51502 KPF2K-30

ISO: 12924 L-XC(F)CHB2

Hőmérséklet tartomány -30°C és +120°C között (max +140°C)

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:

-

108x400 gr műanyag patron - karton

6x0,7 kg műanyag tégely - fólia

4,5 kg műanyag vödör

16 kg műanyag vödör

50 kg fémhordó

180 kg fémhordó

## TULAJDONSÁGOK:

- + ideális mechanikai stabilitás a főbb ismérve
- + remek ütésállósága és korrózióvédelme alkalmassá teszi a közepes sebességű alkalmazások felhasználásában
- + kopás elleni védelme kifogásolatlan
- + egyszerű súrlódásgátló és extrém nyomási sajátosságokat ural

- + hosszú termék élettartama az összetételében mutatkozik
- + ideális kenőképességét variábilis üzemi körülmények között is megőrzi

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

A termék egy általános, többcélú, moly” zsír, amely adott hőmérsékleti határokon belül különféle alkalmazásokban használható. Szilárd adaléktartalmának köszönhetően erős berágódás-veszélynek kitett, nehéz üzemi viszonyok között üzemelő, terhelt gépek kenésére is alkalmas. Kiváló minőségű, amely mezőgazdasági, ipari és autóipari alkalmazásokban egyaránt használható. A kenőzsír sokféle sikló- és gördülőcsapágyhoz, csapok, alkalmas, ahol a molibdén-diszulfid extra védelmet nyújt az oszcilláló mozgású alkalmazásoknál. A molibdén-diszulfidot tartalmazó kenőzsírok nem alkalmasak nagy sebességű gördülőcsapágyakhoz.

### KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 45°C