

## LEÍRÁS:

Ásványi bázisú, nagy finomítási fokú alapolajokból, adalékok (kenő, antioxidáns, korróziógátló és habzástgátló) felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm <sup>3</sup> )	0,907
Viszkozitás 40 °C-on (mm <sup>2</sup> /s)	390
Viszkozitás 100 °C-on (mm <sup>2</sup> /s)	25-27
Viszkozitási index	100
Folyáspont (°C)	-18
Lobbanáspont (°C)	210
Brookfield viszkozitás -12°C (mPas)	150000

## TULAJDONSÁGOK:

- + kiválóan véd a berágódás ellen
- + EP adalékolás, biztosítja a kopásvédelmet
- + magas fordulatszámnál alacsony habzás
- + megfelelő hő- és oxidációs stabilitás
- + nagyfokú korrózióvédelem

API: GL-5

ACEA: -

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:  
MIL-L-2105D; DAF; VOITH 132.00374400;  
ZF TE ML 07A/08/16C/16D/21A; MAN 341  
Type E1; MAN 342 Type M1; VOLVO 97310  
/97316

20 literes műanyag kanna

60 literes fémhordó

200 literes fémhordó

1.000 literes konténer

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Különböző gépjárművek és sebességváltók, nagy terhelésű hipoid, spirálkúp-, csiga- és szerkezetileg hasonló hajtóművek kenésére használnak, amelyben kiváló extrém nyomású olajok használata ajánlott (EP). Különösen használható sebességváltókhoz és végajtásokhoz - személygépkocsik, haszon-gépjárművek, építőipari, bányászati és mezőgazdasági gépek erőátviteli mechanizmusában, ahol API GL-5 minőségi szint ajánlott.

### KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C