



ZSUP 15

Ipari olajok / ásványi formaleválasztó olaj  
kiszerezés: 20 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI  
JÓVÁHAGYÁSOK:  
ISO 3448

### TERMÉK LEÍRÁSA:

**ZSUP 15** ásványi formaleválasztó olaj amely, adalékanyagokat, valamint tapadás gátló adalékot (poláris) és korrózió gátlót tartalmazó speciális ásványolaj finomítvány, acél és fa öntőformákhoz, amely gondoskodik:

- ✓ sima felület biztosításáról
- ✓ nullára csökkenti a forgácsolást és a deformáció jelenségét-jobb termék minőségért és a rugalmas termék kivitelezéséért
- ✓ csökkenti a mérgezést és az oxidációt-az egészségesebb munkakörülményekért és a gépek hosszabb működéséért
- ✓ kiváló terülő képességgel rendelkeznek, amely gazdaságos felhasználást tesz lehetővé
- ✓ használatával megakadályozható a sablon és a termék összetapadása
- ✓ jó korrózióvédő tulajdonsága révén megakadályozza a sablonelemek rozsdásodását

### ALKALMAZÁS:

Alkalmazható az általánosan használt zsaluanyagok kenésére: acél, fa és hasonló öntőformákhoz. Elsősorban beton gyártásánál használt sablonok kenésére szolgál, de használható alakos betontermékek gyártásánál is az élek, sarkok sérülésének veszélye nélkül. A sablonra való felhordás szórással a leggazdaságosabb, de hengerrel, ecseteléssel is megvalósítható. Lehetővé teszi a sablonok öntisztulását és korrózióvédelmét.

Jellemző paraméterek	ZSUP15
Sűrűség 15° g/cm <sup>3</sup>	0,87
TAN Mg KOH/gr %	1-1,5
Viszkozitás 40 °C	185-205
Viszkozitás 100°C mm <sup>2</sup> /s	7,67
Viszkozitási index	n.a.
Dermedéspont °C	-10
Gyulladáspont °C	>240
Szín	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelten tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 3 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőzött helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatban cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



[www.hardtoil.hu](http://www.hardtoil.hu) Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005